1.1 1 JP01236948/PN

=> D ALL

Ll ANSWER 1 OF 1 JAPIO COPYRIGHT 1998 JPO and Japio

ΑN 89-236948 JAPIO

TΙ CATALYTIC DEVICE MADE OF METAL

IN IHARA KAZUNORI; YAGI KUNIHIRO; OKUBO KENJI

MAZDA MOTOR CORP, JP (CO 000313)

PΙ JP 01236948 A 19890921 Heisei

ΑI JP 88-63611 (JP63063611 Heisei) 19880318

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Unexamined Applications, Section: C, SO Sect. No. 666, Vol. 13, No. 569, P. 123 (19891215)

IC ICM (4) B01J035-04 ICS (4) F01N003-28

·CC 13.9 INORGANIC CHEMISTRY - Others 21.2 PRIME MOVER - Internal-combustion engine

32.1 POLLUTION CONTROL - Treatment of exhaust

PURPOSE: To prevent peeling of a catalyst and to improve durability AB by laminating both a planar metallic plate and a corrugated metallic plate alternately in a multilayer state with a prescribed structure and holding them in a housing and coating a catalyst on the surfaces of respective metallic plates. CONSTITUTION: A planar plate 12 part and a corrugated plate 14 part are formed alternately and continuously in a range over prescribed length along the lengthwise direction of a base material 18. Thereafter the base material 18 is successively bent and folded in the boundary part 20 of both the planar plate $\bar{12}$ part and the corrugated plate 14 part and respective planar plate 12 parts and corrugated plate 14 parts are alternately laminated and allowed to coincide with the cross-sectional shape of a casing 16. Then at a time for forming this lamination, the surfaces and rears of respective planar plates 12 and the corrugated plates 14 are coated with a catalyst such as alumina by alumina wash-coating, etc., and thereafter a catalytic carrier 6 made of metal is formed by inserting them under pressure into the casing 16.

=> LOGOFF Y

COST IN JAPANESE YEN	SINCE FILE	TOTAL
FILL ECHINAMED CO.	ENTRY	SESSION
FULL ESTIMATED COST	333	360

•

. . . .

⑩ 公 開 特 許 公 報(A) 平1-236948

⑤Int. Cl. ⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)9月21日

B 01 J 35/04 F 01 N 3/28

3 1 1

A - 8017 - 4G

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

の発明の名称 金属製触媒装置

②特 頭 昭63-63611

登出 願 昭63(1988) 3月18日

外1名

井 原 切発 明 者

和則 広島県安芸郡府中町新地3番1号 マッダ株式会社内

邦 博 ⑩発 明 者 八木

広島県安芸郡府中町新地3番1号(マツダ株式会社内

大久保 健治 @発 明 者

広島県安芸郡府中町新地3番1号(マツダ株式会社内

①出 願 人

マッダ株式会社 広島県安芸郡府中町新地3番1号

弁理士 一色 健輔 何代 理 人

> 明 絍田

1. 発明の名称

金属製触媒装置

2. 特許請求の範囲

平板状の金属板と波板状の金属板とが交互に多 重に積層されてハウジング内に保持され、各金属 仮の表裏には触媒がコーティングされた金属製触 媒装置において、

前記平板状の金属板と波板状の金属板とを1枚 の母材に一体成形して、その平板部と波板部とを 所定の長さに亘って連続させて交互に形成し、該 平板部と波板部とをその境界部で順次曲折して多 重に積階したことを特徴とする金属製触媒装置。 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は金属製触媒装置に係わり、特に表裏に 触媒をコーティングした平板状の金属板と波板状 の金属板とを交互に積層してハウジング内に保持 させた金属製触媒装置に関する。

(従来の技術)

従来、平板状の金属板と波板状の金属板との表 裏に触媒をコーティングして、これらの金属板を 重合させつつ渦巻状にロール加工して金属製の独 媒担体を形成し、この触媒担体をその軸方向を排 気ガスの流線方向に沿わせてハウジング内に保持 させた金属製烛媒装置。あるいは平板状の金属板 と波板状の金属板とを単に交互に多重に積層して 触媒担体を形成したのち、この触媒担体をハウジ ングに合せて所定の形状に造型してそのハウジン グ内に保持させるようにした金属裂触媒装置は実 公昭52-32753号公報にて公知になってい

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、ロール加工で触媒担体を成形し たものにあっては、エンジンや車体の振動等によ って波板の凹凸が潰れたりして金属板相互間の摩 協抵抗が減少すると、排気ガス圧力によって触媒 担体の中心部の金属板が軸方向にほつれてずれや すくなる。そして、その中心部に一旦ずれが生じ ると、そのずれは急速に大きくなり、金属仮相互

	,

間でそれらの表面にコーティングした触媒を剥離。 させてしまうという間類があった。

1

また、平板と波板とを多重に積温して形成した 腹谋担体にあっても同様に、波板の凹凸に潰れ等 が生じてそれらの金銭板間の摩旗抵抗が減少する と触ば担体の中心部を講断する金属板が排気ガス 圧力によってずれやすくなり、特に彼仮側に一旦 ずれが生じるとこの波板は弾性を有しているので そのずれは急速に大きくなり、上記と同様に触媒 を利能させてしまうという問題があった。この場 合、独设担体の下流側の場面の外層側をハウジン グに沿ってリング部材で係止するようにすればそ のずれを防止できるが、そうするとそのリング部 材で触ば担体の端面が覆われる分だけ排気ガスの 流路断面間が小さくなり、雑気ガスの浄化効率が、」と波板状の金属板とが1枚の母材に連続的に一体 低下してしまう。

本発明はこの様な事情に鑑みてなされたもので あり、その目的は、表裏に触媒をコーティングし た金属製の平板と波板とを多重に積層して形成す る触媒担体にずれが生じることがなく、かつ触媒

る触媒コーティング層の剥離を防止できる。また、 金属板のずれを規制する係止部を符に設ける必要 がなくなるので触媒担体の全流路断面積を有効に 使用し得る。

〈 実 施 例 〉

以下に本発明の好適な一実施例を添附図面に基 づき詳述する。

第1図は本発明に係る金属製触媒装置の横断面 図であり、第2図はその側断面図である。図示す るように金属製態媒装置2は筒状のハウジング4 とこのハウジング4内に収納される金属型の触媒 担体もとでなる。

ハウジング4はその中央部4aが拡径されてお り、その横断面は長円状になっている。この中央 部4 a の上流側と下流側の両側部4 a , 4 b は順 次その上流側と下流側とに向かって箱径されてコ ーン状に形成されている。そして、これら両側部 4 a , 4 b の縮径端は真円状に形成されていて、 それぞれにインレットパイプ 8 とアウトレットパ イブ10とが接合されている。

担体の全流路断面積を有効に使用し得る金属製地 媒装置を提供することにある。

(課題を解決するための手段)

本発明は上記の目的を達成するために、平板状 の金属板と波板状の金属板とが交互に多重に積層 されてケーシング内に保持され、各金属板の表裏 には触媒がコーティングされた金属製糖媒装置に おいて、前記平板状の金属板と波板状の金属板と を 1 枚の母材に一体成形して、その平板部と波板 部とを所定の長さに亘って連続させて交互に形成 し、該平板部と波板部とをその境界部で順次曲折 して多重に頽廢した。

(作用)

- 上記の機成の本発明によれば、平板状の金属板 成形されてその境界部で曲折されて多重に積層さ れるので、エンジンや車体の振動等によって波板 の凹凸が潰れる等して金属板相互間の接触部の摩 旗抵抗が減少しても、金属板相互間にずれが生じ ることがなく、もって金属板相互間の媒合いによ

・上記金属製の触媒担体6はハウジング4の中央 部4aの全長に亘って収納されていて、その両端 部がハウジング4のコーン状の両側部4 a , 4 b で係止されている。また、触媒担体6は表裏に触 媒をコーティングした金鳳型の平板12と波板1 4とを多重に發層してこれを筒状のケーシング1 6内に圧入保持させてなるもので、その平板12 と波板14とは連続されて1枚の母材18に一体 形成されている。すなわち、第3回に示すように、 まず母材18にその長手方向に沿って所定の長さ に亘って平板12部と波板14部とが交互に連続 形成される。その後、母材18はその平板12部 と波板14部との境界部20で順次曲折されて折 受まれ、各平板12部と波板14部とが交互に設 **層されてケーシング16の横断面形状に符合され** る。そして積層形成されると、アルミナウォッシ ュコート等によって各平板12部及び波板14部 の表裏にアルミナ等の触媒がコーティングされ、 田後ケーシング16内に圧入されて金属製の触媒 担体6が形成される。なお、触媒のコーティング

, ,	-
	,

はケーシング16内に圧入したのちに行なってもよいが、圧入前に行なえば平板12部と破板14部とが圧接していないので、触媒のコーティングが均一にでき、もって資金属の分布を均一にしてシンタリングの防止を計れる。

す 側断 面 図 、 第 3 図は Me 謀担体の 製造工程を 説明 する図である。

2 … … 金属製触媒装置 4 … … ハウジング

6 … … 触媒担体 1 2 … … 平板


1 4 … … 波板 1 8 … … 母材


20……境界部

 作気ガスのか化効率を向上できるようになる。 (効 果)


4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明に係る金属型触媒装置の要部を示す講断面図、第2 図はその全体構成の経路を示





· " • "	
	,



· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
•